	MŰSZAKI FELTÉTELEK Beszerezéshez és Szállításhoz Gyártmánycsoportonként	Azonosító: IBA-2204
		Változat: 2.
		Oldalszám: 1 / 3

Dokumentum azonosító/verzió szám	Gyártmánycsoport megnevezése	Gyártmánykategória	Hatályba lépés dátuma
MFF51/4v	Diszperziós zajcsökkentő massa	Zajgátlók	2017.04.24.

1. A gyártmánycsoport műszaki meghatározása, felhasználási területe Műgyanta alapú, diszperziós zajcsökkentő massa
2. A szállítandó termék szállítási, csomagolási, tárolhatósági követelményei Tárolhatóság: 12 hónap eredeti felbontatlan csomagolásban (MSZ 13910) Ajánlattevő a kiserelési egység(ek)et a téllista táblázatban megadott kiserelési tartomány(ok) figyelembevételével, köteles megadni A terméket olyan címkével kell ellátni, melynek tartalma megegyezik a benyújtott címketervvel.
3. A beszerzési eljárás során az ajánlattételhez benyújtandó műszaki dokumentumok Műszaki adatlap (magyar nyelvű) Magyar nyelvű biztonsági adatlap, amely megfelel az 830/2015/EU rendeletnek és a 1272/2008/EK rendeletnek(GHS) CLP szerinti magyar nyelvű címketerv, amelyen a sarzsszám és a VOC tartalom is fel van tüntetve Jegyzőkönyv tűzzel szembeni viselkedésről az 1302/2014/EU Rendelet 4.2.10.2. Tűzmegeelőzési intézkedések pontjában előírtak szerint, figyelembe véve a Rendelet 7.1.1.5. pontját. Ajánlattevő a termékek műszaki megfelelőségét - a 7.-10. pontokba foglalt tételes követelményeknek történő megfelelést -, valamennyi követelmény vonatkozásában a felsorolt dokumentumok benyújtásával köteles igazolni. Kivételes esetben, amennyiben valamely követelménynek való megfelelést a benyújtandó Dokumentumok egyike sem tartalmazza kifejezetten, vagy egyértelműen, Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatával igazolhatja az adott követelménynek való megfelelést. Egyes követelmények adott esetben nyilatkozattal történő igazolása nem irányulhat a Dokumentumok benyújtására vonatkozó kötelezettség, valamint az első sorban ezekkel történő igazolási kötelezettség megkerülésére, így különösen nem helyettesíthetők nyilatkozattal az akkreditált vizsgálati jegyzőkönyvek és tanúsítványok. Ajánlattevő független, akkreditált laboratóriumtól származó - a gyártó, vagy forgalmazó cég nevére kiállított – akkreditált vizsgálati jegyzőkönyveket és tanúsítványokat köteles csatolni. Ajánlatkérő öt évnél nem régebbi jegyzőkönyveket fogad el kivétel, hogy ha nem történt a termékjellemzőket és a gyártási folyamatot, valamint az előírásokat (TSI) érintő változás. Ekkor nem szükséges az anyag újbóli bevizsgálása, csak a tanúsítvány(ok) kiadásának dátumát kell a tanúsító szervvel frissíteni. Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a benyújtott dokumentumok valóságtartalmát, valamint a hatályos jogszabályoknak való megfelelését vizsgálja.
4. Egyenértékűségi kritériumok -
5. A szerződéskötés után, a termékkel együtt szállítandó dokumentumok Az első beszállításnál a termékre vonatkozó, a jogszabályi előírásoknak megfelelő <i>Biztonsági és Műszaki Adatlapot</i> kell átadni a termékek átvévojének a tételek átadásával egy időben. A termékek beszállításánál az adott gyártási tételre vonatkozó az <i>EN 10204 szerinti 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítványt</i> kell benyújtani.



MŰSZAKI FELTÉTELEK Beszerzéshez és Szállításhoz Gyártmánycsoportonként

Azonosító: **IBA-2204**
Változat: **2.**
Oldalszám: **2 / 3**

Dokumentum azonosító/verzió szám	Gyártmánycsoport megnevezése	Gyártmánykategória	Hatályba lépés dátuma
MFF51/4v	Diszperziós zajcsökkentő massa	Zajgátlók	2017.04.24.

6. Átvételi és vizsgálati előírások, jegyzőkönyvek

A szerződés vonatkozó mellékletében rögzített átvételi módban meghatározott, illetve annak megfelelő dokumentumokat kell átadni az adott telephelyre történő minden beszállítás alkalmával.

7. Biztonságtechnikai követelmény

A termék nehézfémek és karcinogén illetve mutagén anyagot nem tartalmazhat.

8. Beszállítási előírások


- Halogénmentes, vizes alapú műgyanta diszperzió
- Megfelelő rétegvastagságban alkalmazva csökkentse a szerkezet rezgéséből eredő zajokat (dübörgésgátlás)
- Védje a felszínt a különböző mechanikai hatások, valamint a páralecsapódás okozta korrózió ellen is
- Vízfelvevő tulajdonsága révén gátolja a csepegő kondenzvíz képződését
- Géppel és kézi eszközökkel is könnyen felhordható legyen, függőleges felületen is jól tapadjon
- Gyorsan száradjon, rugalmas termoplaszt réteget képezzen, melynek zsugorodása és vízfelvétele alacsony
- Jó tapadással rendelkezzen alapozott fémfelületeken, valamint horganyzott felületen
- Szállítási állapotban feldolgozásra kész állapotú legyen

9. Anyagjellemzők

Komponensek száma:	1
Szállítási viszkozitás:	Kásaszerű
Minimális feldolgozási hőmérséklet:	+ 10 °C
Szárazanyag-tartalom:	60-70%
Anyagszükséglet 2 mm száraz rétegvastagságnál	kb. 3-4 kg/m ²
pH érték:	7-8,5
Lobbanáspont min.:	+220 °C

10. Tulajdonságokra jellemző előírt értékek

Tűzzel szembeni viselkedés követelményei	Az 1302/2014/EU Rendelet 4.2.10.2. Tűz megelőzési intézkedések pontjában előírtak szerint, figyelembe véve a Rendelet 7.1.1.5. pontját.
A szárazfilm vízfelvétele:	7 -10 %
η (zajcsökkentési tényező loss factor) 1 mm-es acéllemezen, 2 mm-es száraz rétegvastagságnál 200 Hz-nél, Oberst 2 módszer szerint vizsgálva	>0,18 (200 Hz)

		MŰSZAKI FELTÉTELEK Beszerzéshez és Szállításhoz Gyártmánycsoportonként		Azonosító: IBA-2204
				Változat: 2.
				Oldalszám: 3 / 3
Dokumentum azonosító/verzió szám	Gyártmánycsoport megnevezése	Gyártmánykategória	Hatályba lépés dátuma	
MFF51/4v	Diszperziós zajcsökkentő massa	Zajgátlók	2017.04.24.	
11. Egyéb rendelkezések				